

MA-705 MATITECH

Υψηλής απόδοσης, έτοιμη προς χρήση, ακρυλική κόλλα πλακιδίων χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg/15kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-3 kg/m²

Περιγραφή

Το MA-705 MATITECH είναι μια υψηλής απόδοσης, έτοιμη προς χρήση, ακρυλική κόλλα πλακιδίων χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή πρόσφυσης και αντοχή στην υγρασία.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εσωτερικών κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, συμπεριλαμβανομένων απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως πορσελάνη, σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία κ.λπ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση γρανίτη, φυσικής πέτρας, διακοσμητικών τούβλων και μεγάλου μεγέθους πλακιδίων σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία κ.λπ., τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ. Συνιστάται η ύγρανσή της πριν από την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε τα κονιάματα επισκευής MATIART σε περίπτωση ανώμαλων υποστρωμάτων, για την απόκτηση επίπεδης επιφάνειας. Εάν η πίσω πλευρά των πλακιδίων είναι σκονισμένη, σκουπίστε την με νερό.

Εφαρμογή

Το MA-705 MATITECH απλώνεται στο υπόστρωμα με τη λεία πλευρά της σπάτουλας και χαράσσεται με την οδοντωτή πλευρά. Το μέγεθος των εγκοπών πρέπει να είναι ανάλογο με τις διαστάσεις των πλακιδίων. Τοποθετήστε τα πλακίδια στο εγκεκριμένο κονίαμα εντός αυτής της περιόδου με σταθερή πίεση. Δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, άνεμος κ.λπ.) μπορούν να μειώσουν αυτόν τον χρόνο. Εάν η περίοδος αυτή παρέλθει, αφαιρέστε και απορρίψτε το κονίαμα.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 1-3 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Πάστα
Χρώμα	Λευκό
Αποθήκευση	12 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Θερμοκρασία Εφαρμογής	(+5°C) - (+35°C)
Πάχος Εφαρμογής	Έως 10 mm
Ολίσθηση (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Ανοιχτός Χρόνος (EN 12004-2)	Μετά από 30 λεπτά ≥ 0,5 N/mm ²
Αντοχή Εφελκυστικής Πρόσφυσης (EN 12004-2)	
- Αρχική	≥ 1 N/mm ²
- Μετά από Θερμική Έκθεση	≥ 1 N/mm ²
- Μετά από Εμβάπτιση σε Νερό	≥ 0,5 N/mm ²
- Μετά από Κύκλους Παγετού/Απόψυξης	≥ 1 N/mm ²
Παραμορφωσιμότητα (EN 12002)	≥ 2,5 mm – S1 Παραμορφώσιμο
Εύρος Θερμοκρασίας Χρήσης	(-30°C) - (+80°C)
Αντίδραση στη Φωτιά	Bs1d0
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.