

MI-610 AQUASEAL

Εύκαμπτο, δύο συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές επίχρισμα στεγανοποίησης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24kg + 8kg



ΑΝΑΜΙΞΗ
8kg/24kg



Περιγραφή

Το MI-610 AQUASEAL είναι ένα εύκαμπτο, δύο συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές επίχρισμα στεγανοποίησης. Διαθέτει υψηλή αντοχή σε άλατα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και καλή εργασιμότητα.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση πισινών, χαμιάμ, μπάνιων, ντους, μπαλκονιών και ταρατσών πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δεξαμενών σκυροδέματος πόσιμου νερού.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών σκυροδέματος, όπως θεμέλια, τοίχοι αντιστήριξης και τοίχοι υπογείων.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση χώρων που υπόκεινται σε παραμόρφωση, πεζή κυκλοφορία και φορτία κυκλοφορίας.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ. Συνιστάται η ύγρανσή της πριν από την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το MP-809 ACRYPRIME για την αύξηση της πρόσφυσης του MI-610 AQUASEAL στην επιφάνεια.

Εφαρμογή

Το σύνολο του περιεχομένου της σακούλας των 24 kg (συστατικό Α) προστίθεται στα 8 kg του υγρού συστατικού Β. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του MI-610 AQUASEAL με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα και στη συνέχεια, μετά από 5-6 ώρες, εφαρμόστε δεύτερη στρώση, ώστε το τελικό πάχος να ανέλθει περίπου σε 2-3 mm. Τοποθετήστε πλέγμα 4,5 x 4 mm στην πρώτη στρώση του MI-610 AQUASEAL κατά την εφαρμογή γύρω από αρμούς διαστολής, αρμούς μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών, περιοχές με μικρορωγμές ή σημεία που υπόκεινται σε καταπονήσεις. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, εφαρμόστε δεύτερη στρώση του MI-610 AQUASEAL όταν η πρώτη έχει αρχίσει να πηζει (μετά από 5-6 ώρες).

Κατανάλωση

Καταναλώνει 1,7 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη + Υγρό
Χρώμα	Γκρι
Αποθήκευση	12 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Αναλογία Ανάμιξης	8 kg Υγρό / 24 kg Σκόνη
Κατανάλωση	1,7 kg/m ²
Χρόνος Εργασιμότητας	2 Ώρες
Πυκνότητα Μείγματος	1900 ± 100 kg/m ³
Αντοχή Πρόσφυσης (EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Αντοχή Πρόσφυσης μετά από Κυκλική Καταπόνηση χωρίς Επίδραση Αλάτων Παγετού (EN 13687-3/EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Αντοχή Πρόσφυσης μετά από Θερμική Γήρανση (EN 1062-11/EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Τριχοειδής Απορρόφηση Νερού (EN ISO 1062-3)	< 0,1 kg/m ² h ^{0.5}
Αντίσταση στη Θερμότητα	(-30°C) - (+80°C)
Αντίδραση στη Φωτιά	Bs1d0
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570