

MI-650 AQUASEAL PLUS

Εξαιρετικά εύκαμπτο, δύο συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές επίχρισμα στεγανοποίησης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25kg + 10kg



ΑΝΑΜΙΞΗ
10kg/25kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1.7 kg/m²

Περιγραφή

Το MI-650 AQUASEAL PLUS είναι ένα εξαιρετικά εύκαμπτο, δύο συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές επίχρισμα στεγανοποίησης. Διαθέτει υψηλή αντοχή σε άλατα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και καλή εργασιμότητα.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση πισινών, χαμιάμ, μπάνιων, ντους, μπαλκονιών και ταρατσών πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δεξαμενών σκυροδέματος πόσιμου νερού.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών σκυροδέματος, όπως θεμέλια, τοίχοι αντιστήριξης και τοίχοι υπογείων.
- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση χώρων που υπόκεινται σε παραμόρφωση, πεζή κυκλοφορία και φορτία κυκλοφορίας.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ. Συνιστάται η ύγρανσή της πριν από την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το MP-809 ACRYPRIME για την αύξηση της πρόσφυσης του MI-650 AQUASEAL PLUS στην επιφάνεια.

Εφαρμογή

Το σύνολο του περιεχομένου της σακούλας των 25 kg (συστατικό Α) προστίθεται στα 10 kg του υγρού συστατικού Β. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του MI-650 AQUASEAL PLUS με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα και στη συνέχεια, μετά από 5-6 ώρες, εφαρμόστε δεύτερη στρώση, ώστε το τελικό πάχος να ανέλθει περίπου σε 2-3 mm. Τοποθετήστε πλέγμα 4,5 x 4 mm στην πρώτη στρώση του MI-650 AQUASEAL PLUS κατά την εφαρμογή γύρω από αρμούς διαστολής, αρμούς μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών, περιοχές με μικρορωγμές ή σημεία που υπόκεινται σε καταπονήσεις. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, εφαρμόστε δεύτερη στρώση του MI-650 AQUASEAL PLUS όταν η πρώτη έχει αρχίσει να πήζει (μετά από 5-6 ώρες).

Κατανάλωση

Καταναλώνει 1,7 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και

Μορφή	Σκόνη + Υγρό
Χρώμα	Γκρι
Αποθήκευση	12 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Αναλογία Ανάμιξης	10 kg Υγρό / 25 kg Σκόνη
Κατανάλωση	1,7 kg/m ²
Χρόνος Εργασιμότητας	2 Ώρες
Πυκνότητα Μείγματος	1900 ± 100 kg/m ³
Αντοχή Πρόσφυσης (EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Αντοχή Πρόσφυσης μετά από Κυκλική Καταπόνηση χωρίς Επίδραση Αλάτων Παγετού (EN 13687-3/EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Αντοχή Πρόσφυσης μετά από Θερμική Γήρανση (EN 1062-11/EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Τριχοειδής Απορρόφηση Νερού (EN ISO 1062-3)	< 0,1 kg/m ² h ^{0.5}
Αντίσταση στη Θερμότητα	(-30°C) - (+80°C)
Αντίδραση στη Φωτιά	Bs1d0
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570