

MS-736 PLASTEX PRO

Superplastifikues me efikasitet të lartë, bazuar në polikarboksilat, i projektuar për beton të gatshëm me raporte të reduktuara ujë-çimento.



PAKETIMI
1000L

Përshkrimi

MS-736 PLASTEX PRO është i përshtatshëm për prodhimin e betonit të gatshëm me kërkesë të ulët për ujë, duke ofruar zhvillim të shkëlqyer të rezistencës si në moshë të hershme ashtu edhe në moshë të mëvonshme, përfshirë edhe në kushte të temperaturave të larta. Ai ruan në mënyrë efektive punueshmërinë me kalimin e kohës dhe mbështet prodhimin e betonit afatgjatë në përputhje me EN 206-1 dhe UNI 11104.

Fushat e Përdorimit

MS-736 PLASTEX PRO mundëson prodhimin e betonit shumë të rrjedhshëm, me raport ujë/çimento të ulët dhe performancë të përmirësuar, duke ndihmuar në rritjen e qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë.

Aplikimi

- Vendosje manuale e betonit me raporte shumë të ulëta ujë-çimento dhe rezistencë të lartë ndaj agjentëve agresivë si klorurët, sulfatet dhe dioksidi i karbonit.
- Derdhje e elementeve strukturore me trashësi të reduktuar të prerjes tërthore.
- Aplikime në beton të armuar me fibra çeliku.

Konsumi

MS-736 PLASTEX PRO duhet të dozohet në rreth 0.6–1.5 kg për 100 kg çimento, me mundësi rritjeje të sasisë kur është e nevojshme.

Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	Lëng
Ngjyra	Kafe
Densiteti	1,07 kg/l ± 0,05
pH (ISO 4316)	4.5- 6
Klorur (UNI EN 480-10)	0,002%
Përmbajtja e Alkalit (UNI EN 480-12)	<3.5%
Veprimi Kryesor	shumë fluidifikues
Veprimi Sekondar	redukon sasinë e fluskave të ajrit të kapura. Zgjat kohën e punueshmërisë.
Klasifikimi	UNI EN 934 - 2 tabela 11.1 dhe 11.2
Konsumi	0,6 deri 1,5 kg për 100 kg çimento
Ndezshmëria	Jo

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570