MATIS

www.matis-eu.com

MS-756 AQUATEX

Aditiv Hidroizolues Kristalor në Formë të Lëngshme dhe Pluhur.

PAKETIMI
1000L

Përshkrimi

Një aditiv hidroizolues integral me performancë të lartë dhe të lehtë për t'u përdorur, i projektuar për të ofruar njëkohësisht hidroizolim dhe mbrojtje ndaj korrozionit të betonit. MS-756 AQUATEX përdor nanoteknologji të avancuar për të modifikuar kimikisht matricën e çimentos, duke reaguar me pastën e çimentos dhe duke reduktuar madhësinë e poreve dhe kapilarëve. Reaksioni mes MS-756 AQUATEX dhe pastës së çimentos formon një strukturë kristalore të patretshme përgjatë poreve dhe kapilarëve, duke vulosur dhe mbrojtur në mënyrë të përhershme betonin. MS-756 AQUATEX ofrohet në dy forma: të lëngshme dhe në pluhur.

Fushat e Përdorimit

MS-756 AQUATEX është i përshtatshëm për hidroizolimin dhe mbrojtjen e betonit në bodrume, rezervuarë uji, çati, digat, tunele, pishina, impiante të ujërave të zeza dhe struktura detare.

Përparësitë kryesore:
-Vulos çarjet e holla deri në 0.3 mm.
-Ofron hidroizolim integral dhe të përhershëm.
-Mbron nga klorurët, sulfatet dhe sulmet kimike.
-Redukton depërtimin e ujit dhe dëmtimet nga cikli i ngrirje-shkrirjes.
-Përmirëson qëndrueshmërinë, rezistencën dhe rezistencën ndaj karbonatimit të betonit.
-I qëndron presionit hidrostatik.
-Jo-toksik dhe i lehtë për t'u përdorur.
-Nuk kërkon përgatitje sipërfaqësore të kushtueshme, nyje apo instalime shtesë.
-Mund të shtohet direkt në beton me kufizime minimale nga kushtet atmosferike.

Aplikimi & Konsumi

MS-756 AQUATEX shtohet në beton gjatë procesit të përzierjes, me një dozë të rekomanduar prej 0.8–1.5 L për 100 kg material të përgjithshëm çimentues, duke përdorur një sistem dozimi automatik. Në varësi të kërkesave të projektit, doza mund të rritet në 1–2 L për 100 kg. Doza optimale duhet të përcaktohet bazuar në kushtet specifike të projektit.

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.

Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Lëng
Ngjyra	Transparente ose blu ose jeshile
pH	5,5
Sipërfaqja Specifike	10-18 m2/g
Përmbajtja e Klorurit	Asnjë
Densiteti i Grumbullit	1.06
Shpërndarja Granulare	0-10µm

Në përputhje me direktivën 89/106/EEC të Këshillit të Komuniteteve Evropiane, datë 21 dhjetor 1988, si dhe në përputhje të mëtejshme me EN 934-2:2009+A1:2012.

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.