

MA-215 MATIFAST

Nagy teljesítményű, gyorsan száradó, polimerrel módosított, cementbázisú csempeépítő ragasztó, csúszásmentes, Fibre Strength Tech technológiával.



CSOMAGOLÁS
25kg



KEVERÉSI ARÁNY
6-7 L/25kg



FOGYASZTÁS
3-5 kg/m²

Leírás

Az MA-215 MATIFAST egy nagy teljesítményű, gyorsan száradó, polimerrel módosított, cementbázisú csempeépítő ragasztó, csúszásmentes, Fibre Strength Tech technológiával. Magas kezdeti és végleges tapadási szilárdságot, valamint nedvességállóságot biztosít.

Alkalmazási terület

- Beltéri padló- és falcsempék rögzítésére használják különféle alapfelületeken, mint például beton, falazat stb.
- Olyan esetekben alkalmazható, ahol gyors üzembe helyezésre van szükség, mint például munkaterületek, bevásárlóközpontok stb.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmарadványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt a felület benedvesítése a felhordás előtt. Egyenetlen alapfelületek esetén használjon MATIART javítóhabarcsot, hogy sima felületet kapjunk. Ha a csempék poros felületűek, tisztítsa meg a hátoldalukat vízzel.

Felhordás

Az MA-215 MATIFAST-ot folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk.

A keveréshez alacsony fordulatszámu keverőgép használata javasolt. A keveréket körülbelül 3 percig pihentetni kell, majd röviden újra át kell keverni. A jó tapadás elérése érdekében a habarcsot a simító sima oldalával kell elteríteni az alapfelületen, majd a fogazott oldallal be kell rovátkolni. A bordázat méretét a csempék méretéhez kell igazítani. A csempéket a megadott időn belül, erős nyomást kifejtve kell a fogazott habarcsra helyezni. Kedvezőtlen időjárási körülmények (magas hőmérséklet, alacsony páratartalom, szél stb.) csökkenthetik ezt az időt. Ha ez az időtartam túllépésre kerül, a habarcsot le kell kaparni és el kell dobni. A felhordott keveréket csempével, márvánnyal vagy gránittal 20 percen belül be kell fedni.

Anyagszükséglet

Anyagszükséglete 3-5 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke/Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	6,75–7,5 liter víz / 25 kg
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Felhordási vastagság	Legfeljebb 10 mm
Pot life (felhasználhatósági idő)	45 min
Csúszás (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Nyitott idő (EN 12004-2)	30 perc elteltével ≥ 0,5 N/mm ²
Tapadási (húzó-) szilárdság (EN 12004-2)	
Kezdeti	≥ 1 N/mm ²
Hőterhelés után	≥ 1 N/mm ²
Vízbe merítés után	≥ 1 N/mm ²
Fagyás/olvasztás ciklusok után	≥ 1 N/mm ²
Üzemi hőmérséklet-tartomány	(–40 °C) – (+80 °C)
Tűzzel szembeni viselkedés	A1
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania
 info@matís-eu.com
 www.matis-eu.com
 T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.