

MA-505 TECHNOLAST 10

Nagy teljesítményű, cementbázisú, rugalmas, polimerrel módosított, kétkomponensű csempeépítő ragasztó, hosszított nyitott idővel és csúszásmentes kivitelben, Fibre Strength Tech technológiával.



CSOMAGOLÁS
25kg+5kg



KEVERÉSI ARÁNY
25kg /5kg



FOGYASZTÁS
3-5 kg/m²

Leírás

Az MA-505 TECHNOLAST 10 egy nagy teljesítményű, cementbázisú, rugalmas, polimerrel módosított, kétkomponensű csempeépítő ragasztó, hosszított nyitott idővel és csúszásmentes kivitelben, Fibre Strength Tech technológiával. Magas kezdeti és végleges tapadási szilárdságot, valamint nedvességállóságot biztosít.

Alkalmazási terület

- Kerámia- vagy természeteskö-csempék falra vagy padlóra történő rögzítésére használják, méretileg instabil alapfelületeken.
- Nagyméretű vagy új csempék régi csempeburkolatokra történő rögzítésére is alkalmazható, beltérben és kültérben egyaránt.
- Padlófűtési rendszerekhez is használható.
- Medencékhez is alkalmazható.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Egyenetlen alapfelületek esetén használjon MATIART javítóhabarcsot, hogy sík felületet kapjunk. Ha a felület poros, tisztítsa meg a csempék hátoldalát vízzel.

Felhordás

Az MA-505 TECHNOLAST 10 A komponensét folyamatos keverés mellett lassan kell hozzáadni a B komponenshez, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. A keveréket körülbelül 10 percig pihentetni kell, majd rövid ideig újra át kell keverni. A jó tapadás elérése érdekében a habarcsot a simító sima oldalával kell elteríteni az alapfelületen, majd a fogazott oldallal be kell rovátkolni. A bordázat méretét a csempék méretéhez kell igazítani. A csempéket ezen az időn belül, erős nyomást kifejtve kell a fogazott habarcsra helyezni. Kedvezőtlen időjárási körülmények (magas hőmérséklet, alacsony páratartalom, szél stb.) csökkenthetik ezt az időt. Ha ez az időtartam túllépésre kerül, a habarcsot le kell kaparni és el kell dobni. Az MA-505 TECHNOLAST 10-zel lerakott csempéket legalább 24 órán át nem szabad vízhatásnak kitenni.

Anyagszükséglet

3-5 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	1. komponens – Por 2. komponens – Folyadék
Szín	1. komponens – Szürke 2. komponens – Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5 liter folyadék / 25 kg por
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Felhordási vastagság	Legfeljebb 10 mm
Pot life (felhasználhatósági idő)	5 óra
Csúszás (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Nyitott idő (EN 12004-2)	30 perc elteltével ≥ 0,5 N/mm ²
Tapadási (húzó-) szilárdság (EN 12004-2)	
Kezdeti	≥ 1 N/mm ²
Hőterhelés után	≥ 1 N/mm ²
Vízbe merítés után	≥ 1 N/mm ²
Fagyás/olvasztás ciklusok után	≥ 1 N/mm ²
Deformálhatóság (EN 12002)	≥ 5 mm – S1, deformálható
Üzemi hőmérséklet-tartomány	(–40 °C) – (+80 °C)
Tűzzel szembeni viselkedés	A2s1d0
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.