MATIS

www.matis-eu.com

MA-605 MATIPOOL

Teljesítményű, ultra flexibilis, polimerrel módosított, cementkötésű csemperagasztó, megnövelt nyitási idővel és Fibre Strength Tech technológiával biztosított lecsúszásmentességgel függőleges felületen

CSOMAGOLÁS
25kg

KEVERÉSI ARÁNY
5.75-6.75L/25kg

FOGYASZTÁS
3-5 kg/m²

Leírás

A MA-605 MATIPOOL egy nagy teljesítményű, ultra flexibilis, polimerrel módosított, cementkötésű csemperagasztó, megnövelt nyitási idővel és Fibre Strength Tech technológiával biztosított lecsúszásmentességgel függőleges felületen. Nagy kezdeti és végleges tapadószilárdságot, valamint fokozott nedvességállóságot biztosít.

Alkalmazási terület

-Valamennyi beltéri és kültéri kerámia padló- és falburkoló lap rögzítésére használható, beleértve a vízfelvevő és a nem vízfelvevő (pl. porcelán/gres) lapokat is, különféle aljzatokra, például betonra, téglafalra stb.
-Gránit, természetes kő, dekortégla és nagyméretű burkolólapok rögzítésére is alkalmas különféle aljzatokra, például betonra, téglafalra stb., beltéri és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.
-Padlófűtéses aljzatokon is alkalmazható.
-Fém felületeken is alkalmazható.
-Úszómedencékben is alkalmazható.

Aljzat-előkészítés

A lapokkal burkolandó felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festéktől mentesnek kell lennie: a forrásszövegben – feltételezve, hogy a burkolólapokra (csempékre) vonatkozik. Ajánlott a felületet az alkalmazás előtt benedvesíteni.

Felhordás

A MA-605 MATIPOOL-t lassan, folyamatos keverés mellett kell vízbe adagolni, amíg homogén paszta nem keletkezik. Alacsony fordulatszámú keverőgép használata ajánlott. A keveréket kb. 10 percig pihentetni kell, mielőtt rövid ideig újra átkeverjük. A jó tapadás érdekében a habarcsot a glettvas sima élével kell felhordani az aljzatra, majd a fogazott éllel fésülni. A fogazás méretének illeszkednie kell a csempe méretéhez. A csempéket ezen az időtartamon belül: a forrásszöveg nem határozza meg pontosan a nyitási időt, a szövegkörnyezetből következtetve a nyitási időre utal] kell a fésült habarcsra helyezni, erős nyomással. A kedvezőtlen időjárási körülmények (magas hőmérséklet, alacsony páratartalom, szél stb.) lerövidíthetik ezt az időt. Ha ez az időtartam lejár, a habarcsot fel kell kaparni és el kell dobni.
A MA-605 MATIPOOL termékkel rögzített csempéket legalább 24 órán keresztül nem érheti víz.

Anyagszükséglet

3-5 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok

C2TE S2 MATIS

FIBER STRENGTH TECH

FLEX

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a termékeknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.

Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke / Fehér
Tárolás	12 hónap, ha eredeti, lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolják.
Keverési Arány	5.75-6.25 liter víz / 25 kg szürke por / 6.25-6.75 liter víz / 25 kg fehér por
Alkalmazási Hőmérséklet	(+5°C) – (+35°C)
Alkalmazási Vastagság	Legfeljebb 10 mm
Nyitott Munkaidő (feldolgozhatósági idő)	6 óra
Csúszás (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Nyitott Idő (EN 12004-2)	30 perc után ≥ 0,5 N/mm²
Húzószilárdsági Tapadás (EN 12004-2)	
-Kezdeti	≥ 1 N/mm²
-Hőterhelés Után	≥ 1 N/mm²
-Vízben Történő Áztatás Után	≥ 1 N/mm²
-Fagyasztási/Olvasztási Ciklusok Után	≥ 1 N/mm²
Deformálhatóság (EN 12002)	≥ 5mm – S2
Felhasználási Hőmérséklet-tartomány	(-40°C) – (+80°C)
Tűzzel Szembeni Viselkedés	A2
Veszélyes Anyagok	Lásd az SDS-t (biztonsági adatlapot)

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.