

MA-705 MATITECH

Felhasználásra kész, akril bázisú, nagy teljesítményű, csúszásmentes csempeépítő ragasztó.



CSOMAGOLÁS
25kg



FOGYASZTÁS
3-5 kg/m²

Leírás

Az MA-705 MATITECH egy felhasználásra kész, akril bázisú, nagy teljesítményű, csúszásmentes csempeépítő ragasztó. Magas kezdeti és végleges tapadási szilárdságot, valamint jó nedvességállóságot biztosít.

Alkalmazási terület

-Nedvszívó és nem nedvszívó kerámia padló- és falcsempék, beleértve a gresporcelán csempéket is, rögzítésére használják különféle alapfelületeken, mint például beton, falazat stb.

-Gránit, természetes kő, dekoratív téglák és nagyméretű csempék rögzítésére is alkalmazható különféle alapfelületeken, mint például beton, falazat stb., beltérben és kültérben egyaránt.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Egyenetlen alapfelületek esetén használjon MATIART javítóhabarcsot, hogy sík felületet kapjunk. Ha a felület poros, tisztítsa meg a csempék hátoldalát vízzel.

Felhordás

Az MA-705 MATITECH-et a simító sima oldalával kell elteríteni az alapfelületen, majd a fogazott oldallal be kell rovátkolni. A bordázat méretét a csempék méretéhez kell igazítani. A csempéket ezen az időn belül, erős nyomást kifejtve kell a fogazott habarcsra helyezni. Kedvezőtlen időjárási körülmények (magas hőmérséklet, alacsony páratartalom, szél stb.) csökkenthetik ezt az időt. Ha ez az időtartam túllépésre kerül, a habarcsot le kell kaparni és el kell dobni.

Anyagszükséglet

1-3 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Paszta
Szín	Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Felhordási vastagság	Legfeljebb 10 mm
Csúszás (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Nyitott idő (EN 12004-2)	30 perc elteltével ≥ 0,5 N/mm ²
Tapadási (húzó-) szilárdság (EN 12004-2)	
Kezdeti	≥ 1 N/mm ²
Hőterhelés után	≥ 1 N/mm ²
Vízbe merítés után	≥ 0.5 N/mm ²
Fagyás/olvasztás ciklusok után	≥ 1 N/mm ²
Üzemi hőmérséklet-tartomány	(–40 °C) – (+80 °C)
Tűzzel szembeni viselkedés	Bs1d0
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.