

MB-150 MATIFUGA

Cementkötésű, színezett fugázóhabarcs



CSOMAGOLÁS
2kg/5kg



KEVERÉSI ARÁNY
1.5 L/5kg

Leírás

Az MB-150 MATIFUGA egy cementkötésű, színezett fugázóhabarcs. Nagy mechanikai ellenállással és jó színtabilitással rendelkezik. Az MB-150 MATIFUGA 1-5 mm közötti fugákhoz alkalmas.

Felhasználási terület

- Padló- és falburkolatok fugáinak kitöltésére használható, beltéri és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.

Aljzat előkészítése

A csempével burkolt aljzatnak tökéletesen tisztának kell lennie. A fugákat gondosan meg kell tisztítani, és nedves szivaccsal be kell nedvesíteni.

Alkalmazás

Az MB-150 MATIFUGA-t lassan, folyamatos keverés mellett kell vízbe adagolni, amíg homogén paszta nem keletkezik. Alacsony fordulatszámú keverőgép használata ajánlott. A keveréket kb. 4 percig pihentetni kell, mielőtt rövid ideig újra átkeverjük. A fugázóhabarcsot gumi simítóval átlósan kell felvinni a fugákra, ügyelve arra, hogy azok teljesen kitöltésre kerüljenek.

Végül a felület száraz ronggyal tisztítható.

Kültéri alkalmazás vagy magas hőmérséklet esetén ajánlott az ismételt benedvesítés néhány óra elteltével, illetve amikor a fuga már megszáradt.

Az MB-150 MATIFUGA az MS-75 LATEX adalékanyaggal is keverhető, kiváló rugalmassági eredmények elérése érdekében.

Anyagszükséglet

Az MB-150 MATIFUGA anyagszükséglete a csempe méretétől, valamint a fuga szélességétől függ. Az alábbi táblázat e két tényező függvényében tájékoztató jelleggel mutatja be az anyagszükségletet (g/m²):

Tulajdonságok



Csempeméreték (cm)	Fugaszélesség			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	25 szín
Keverési Arány	1,45–1,6 liter víz / 5 kg por
Tárolás	12 hónap, ha eredeti, lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolják.
Alkalmazási Hőmérséklet	(+5°C) – (+35°C)
Térfogatsűrűség	1 g/cm ³
Hajlítószilárdság (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Nyomószilárdság (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Hajlítószilárdság Fagyasztási/Olvasztási Ciklusok Után (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Nyomószilárdság Fagyasztási/Olvasztási Ciklusok Után (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Kopásállóság (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Zsugorodás (EN 12808-4)	≤ 3 mm/m
Vízfelvétel 30 Perc / 4 Óra Után (EN 12808-5)	≤ 2 g / ≤ 5 g
Felhasználási Hőmérséklet-tartomány	(-30°C) – (+80°C)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.