MATIS

www.matis-eu.com

MB-150 MATIFUGA

Stucco per piastrelle colorato a base di cemento.

IMBALLAGGIO
2kg/5kg

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
1.5 L/5kg

Descrizione

MB-150 MATIFUGA è uno stucco per piastrelle colorato a base di cemento. Ha un'alta resistenza meccanica e una buona stabilità del colore. MB-150 MATIFUGA è indicato per giunti da 1-5 mm.

Ambito di Utilizzo

-Viene utilizzato per la stuccatura dei giunti delle piastrelle su pavimenti e pareti, per applicazioni sia interne che esterne.

Preparazione del Supporto

Il supporto ricoperto di piastrelle deve essere perfettamente pulito. I giunti devono essere accuratamente puliti e inumiditi con una spugna bagnata.

Applicazione

MB-150 MATIFUGA deve essere aggiunto lentamente all'acqua sotto continua agitazione, fino a formare una pasta omogenea. Si consiglia di usare un miscelatore a bassa velocità per la miscelazione. La miscela deve riposare per circa 4 minuti prima di essere mescolata nuovamente per un breve periodo. Stendere lo stucco diagonalmente sui giunti con una spatola di gomma, assicurandosi di riempirli completamente. Infine, la superficie può essere pulita con un panno asciutto.

Per l'uso all'aperto o a temperature elevate, si raccomanda di inumidire ripetutamente dopo alcune ore e quando lo stucco si è asciugato. MB-150 MATIFUGA può anche essere miscelato con l'additivo MS-75 LATEX per ottenere risultati straordinari in elasticità.

Consumo

Il consumo di MB-150 MATIFUGA dipende dalle dimensioni delle piastrelle e dalla larghezza del giunto. La tabella sottostante mostra un'indicazione del consumo in base a questi due fattori (g/m^2):

Caratteristiche

CG2 MATIS

CE

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.

Dimensioni delle piastrelle (cm)	Larghezza del giunto			
	2 mm	**3 mm**	**4 mm**	**5 mm**
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

Scheda Tecnica (A +23°C E 50% U.R.)

Forma	Polvere
Colori	25
Rapporto di miscelazione	1,45–1,6 litri di acqua / 5 kg di polvere
Conservazione	12 mesi se conservato nella confezione originale sigillata, in luogo asciutto.
Temperatura di applicazione	(+5 °C / +35 °C)
Densità apparente	1,6 g/cm³
Resistenza alla flessione (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm²
Resistenza alla compressione (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm²
Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm²
Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm²
Resistenza all'abrasione (EN 12808-2)	≤ 1000 mm³
Ritiro (EN 12808-4)	≤ 3 mm/m
Assorbimento d'acqua dopo 30 min / 4 ore (EN 12808-5)	≤ 2 g / ≤ 5 g
Intervallo di temperatura di esercizio	(+80 °C / −30 °C)

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.