

MB-165 FUGAPLUS

Fugante cementizio, bicomponente, flessibile e colorato per piastrelle.



IMBALLAGGIO

2kg

Descrizione

MB-165 FUGAPLUS è un fugante cementizio, bicomponente, flessibile e colorato per piastrelle. Presenta un'elevata resistenza meccanica, un'elevata elasticità e una buona stabilità del colore. MB-165 FUGAPLUS è consigliato per fughe da 1 a 6 mm.

Campo di applicazione

-Viene utilizzato per la stuccatura delle fughe di rivestimenti piastrellati a pavimento e a parete, sia per applicazioni interne che esterne.

Preparazione del supporto

La superficie piastrellata deve essere perfettamente pulita. Le fughe devono essere accuratamente pulite e inumidite con una spugna umida.

Applicazione

Il componente B di MB-165 FUGAPLUS deve essere aggiunto lentamente a 300–500 ml di acqua, mescolando continuamente. Dopo la miscelazione, aggiungere lentamente anche il componente A e mescolare fino a ottenere una pasta omogenea. Si consiglia di utilizzare un miscelatore a bassa velocità. Lasciare riposare la miscela per circa 5 minuti, quindi rimescolare brevemente.

Applicare il fugante sulle fughe utilizzando una spatola di gomma, lavorando diagonalmente rispetto alle fughe. Infine, la superficie può essere pulita con un panno asciutto. In caso di applicazione esterna o di temperature elevate, si consiglia di inumidire nuovamente il fugante dopo alcune ore o una volta asciutto.

Consumo

Il consumo di MB-165 FUGAPLUS dipende dalle dimensioni delle piastrelle e dalla larghezza delle fughe. La tabella seguente fornisce indicazioni sul consumo del prodotto (g/m²) in base a questi due fattori:

Caratteristiche



Dimensioni delle piastrelle (cm)	Larghezza del giunto			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

Scheda Tecnica (A +23°C E 50% U.R.)

Forma	Polvere + Liquido
Colore	25 colori
Conservazione	12 mesi se conservato nella confezione originale sigillata, in luogo asciutto.
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
pH	8 ± 0,5
Contenuto di solidi Secchi	≥ 85%
Densità	1,7 ± 0,1 kg/m ³
Durezza	50
Campo di temperatura di esercizio	(-15°C) - (+70°C)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.