

MF-900 MATIFLOW 10

Cementbázisú, polimerrel módosított, önterülő aljzatkiegyenlítő, Fibre Strength Tech technológiával.



CSOMAGOLÁS
25kg



KEVERÉSI ARÁNY
5.5-6 L/25kg



FOGYASZTÁS
1.4-1.7 kg/m²/mm

Leírás

Az MF-900 MATIFLOW 10 egy cementbázisú, polimerrel módosított, önterülő aljzatkiegyenlítő, Fibre Strength Tech technológiával. 2,5–10 mm rétegvastagsághoz alkalmas.

Alkalmazási terület

- Betonlemez és cementaljzatok feltöltésére és kiegyenlítésére használható.
- Alkalmazható aljzatként fa, laminált parketta, szőnyegpadló, PVC, linóleum és kerámia padlóburkolatok alá.
- Nagy terhelésnek és intenzív forgalomnak kitett padlózatokhoz, például raktárak esetében is alkalmas, a porosodás és a kopás elleni védelem érdekében.
- Padlófűtési rendszerekhez is használható.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmарadványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Javasolt a felület alapozása MP-859 UNIPRIME termékkel a felhordás előtt.

Felhordás

Az MF-900 MATIFLOW 10-et folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. Hagyni kell a keveréket körülbelül 5 percig pihenni, majd röviden újra át kell keverni. A keveréket a felületre kell önteni, és simítóval egyenletesen kell elosztani. Amennyiben lehetséges, a kívánt vastagságot egyetlen felhordással kell kialakítani. Amint a termék önterülése megtörtént, azonnal végig kell hengerelni egy erre alkalmas tüskés hengerrel (légtelenítő hengerrel), a benne rekedt levegő eltávolítása érdekében.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 1,4–1,7 kg/m²/mm, a felület-től függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke / Fehér
Tárolás	12 hónap, ha eredeti, lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolják
Keverési Arány	5,5–6 liter víz / 25 kg por
Nyitott Munkaidő (feldolgozhatósági idő)	20 perc
Alkalmazási Hőmérséklet	(+5°C) – (+35°C)
Nyomószilárdság (EN 13892-2)	≥ 45 MPa
Hajlítószilárdság (EN 13892-2)	> 10 N/mm ²
Tapadási Szilárdság (EN 13892-8)	> 2 N/mm ²
Kopásállóság (EN 13892-4)	AR1
Zsugorodás Kötés Közben (EN 13872)	max. 0,40 mm/m
Tűzzel Szembeni Viselkedés	Euroclass A1fl
Veszélyes Anyagok Kibocsátása	Lásd az SDS-t (biztonsági adatlapot)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.