

MF-940 MATIFLOW 40

Polimerrel módosított, önterülő, cementkötésű aljzatkiegyenlítő habarcs, Fibre Strength Tech technológiával



CSOMAGOLÁS
25kg



KEVERÉSI ARÁNY
5.5-6 L/25kg



FOGYASZTÁS
1.4-1.7 kg/m²/mm

Leírás

Az MF-940 MATIFLOW 40 egy polimerrel módosított, önterülő, cementkötésű aljzatkiegyenlítő habarcs, Fibre Strength Tech technológiával. Alkalmas 2,5–40 mm vastagságban történő felhasználásra.

Alkalmazási terület

- Betonlemez és cementkötésű esztrichek esztrich közül a magyar terminológiában elterjedtebb kifejezés megerősítendő] feltöltésére és kiegyenlítésére alkalmazható.
- Fa-, laminált parketta-, szőnyeg-, PVC-, linóleum- és kerámia padlóburkolatok alá történő feltöltésre alkalmazható.
- Nagy terhelésnek és intenzív forgalomnak kitett padlózatokhoz, például raktárakhoz raktár használható, porképződés és kopás elleni védelemre.
- Padlófűtéses aljzatokon is alkalmazható.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festéktől mentesnek kell lennie. Ajánlott a felületet az alkalmazás előtt benedvesíteni. Az alkalmazás előtt ajánlott a felületet MP-859 UNIPRIME alapozóval alapozni.

Felhordás

Az MF-940 MATIFLOW 40-et lassan, folyamatos keverés mellett kell vízbe adagolni, amíg homogén paszta nem keletkezik. Alacsony fordulatszámú keverőgép használata ajánlott. A keveréket kb. 5 percig pihentetni kell, mielőtt rövid ideig újra átkeverjük. A keveréket öntsük ki a felületre, és sima glettvassal egyenletesen terítsük el. Ahol lehetséges, a kívánt vastagságot egy munkamenetben kell kialakítani. Amint a termék önterülése megtörtént, azonnal tüskés hengerrel tüskés hengerkell hengerelni, hogy a masszában rekedt levegő eltávozzon.

Anyagszükséglet

1,4–1,7 kg/m²/mm, a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke / Fehér
Tárolás	12 hónap, ha eredeti, lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolják
Keverési Arány	5,5–6 liter víz / 25 kg por
Nyitott Munkaidő (feldolgozhatósági idő)	20 perc
Alkalmazási Hőmérséklet	(+5°C) – (+35°C)
Nyomószilárdság (EN 13892-2)	≥ 45 MPa
Hajlítószilárdság (EN 13892-2)	> 10 N/mm ²
Tapadási Szilárdság (EN 13892-8)	> 2 N/mm ²
Kopásállóság (EN 13892-4)	AR1
Zsugorodás Kötés Közben (EN 13872)	max. 0,40 mm/m
Tűzzel Szembeni Viselkedés	Euroclass A1fl
Veszélyes Anyagok Kibocsátása	Lásd az SDS-t (biztonsági adatlapot)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania
 info@matís-eu.com
 www.matis-eu.com
 T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.