

MI-600 IZOBLOCK

Elasztomer, vízszigetelő folyékony membrán lapostetőkhöz, ferde tetőkhöz és fürdőszobákhoz.



CSOMAGOLÁS

5kg/15kg



FOGYASZTÁS

2-2.5 kg/m²

Leírás

Az MI-600 IZOBLOCK egy elasztomer, vízszigetelő folyékony membrán lapostetőkhöz és ferde tetőkhöz. Magas fokú rugalmassággal és időjárási hatásokkal szembeni ellenállással rendelkezik.

Alkalmazási terület

-Lapostetők, íves tetők, fürdőszobák stb. vízszigetelésére használják.

Alapfelület-előkészítés

A membránnal bevonandó felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt a felület benedvesítése a felhordás előtt. Az MI-600 IZOBLOCK felületi tapadásának fokozásához használjon MP-809 ACRYPRIME alapozót.

Felhordás

Az MI-600 IZOBLOCK-ot ecsettel vagy hengerrel, két rétegben kell felhordani, miután az MP-809 ACRYPRIME rétege teljesen megszáradt. A második réteget az első réteg megszáradása után kell felhordani. Az MI-600 IZOBLOCK vízszigetelő membránt a padlósarkokban és a dilatációs hézagoknál üvegszálhálóval kell megerősíteni.

Anyagszükséglet

Az MI-600 IZOBLOCK anyagszükséglete 2–2,5 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Folyadék
Szín	Fehér/Szürke
Tárolás	24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Anyagszükséglet	2–2,5 kg/m ²
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Két réteg maximális vastagsága	0,75–1 mm
Húzószilárdság (EN 1542)	≥ 0,8 N/mm ²
Tapadási (húzó-) szilárdság hőöregítés után (EN 1062-11/EN 1542)	≥ 0,8 N/mm ²
Kapilláris vízfelvétel (EN ISO 1063-3)	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Repedésáthidalás (EN 1062-7) (21 °C)	≥ 2,5 mm (A5) / ≥ 1,5 mm (A4)
Tűzzel szembeni viselkedés	Cs1d0
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.