

MM-420 MATIMOR

Cementbázisú falazóhabarcs.



CSOMAGOLÁS
25kg



KEVERÉSI ARÁNY
5-6 L/25kg



FOGYASZTÁS
20-25 kg/m²

Leírás

MM-420 MATIMOR is a cement-based mortar for masonry construction for indoor or outdoor applications.

Alkalmazási terület

-It is used for various types of building materials such as bricks, blocks, aerated concrete blocks, stone, etc.

Felhordás

MM-420 MATIMOR is slowly added to water under continuous stirring, until a homogeneous paste is formed. A low-speed mixer is recommended for mixing. MM-420 MATIMOR can be applied using a trowel.

Anyagszükséglet

It consumes 20-25kg/m² depending on the brick dimensions.

Tulajdonságok



Forma	Por
Szín	Szürke
Tárolás	24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5–6 l / 25 kg
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Egy rétegben felhordható maximális vastagság	25 mm
Munkaidő	3–4 óra
Tűzzel szembeni viselkedés	A1
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.