

MM-430 MORTAR 10

Cementbázisú habarcs vakoláshoz és falazáshoz.



CSOMAGOLÁS
25kg



KEVERÉSI ARÁNY
5-6 L/25kg



FOGYASZTÁS
20-25 kg/m²

Leírás

Az MM-430 MORTAR 10 egy cementbázisú habarcs vakoláshoz és falazáshoz, amely beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási terület

-Vakolási és falazási munkákhoz használják.
Ideális általános javítási munkálatokhoz.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, festékmentesnek, valamint laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Sima felületeken az tapadási szilárdság növelése érdekében MP-819 BETOPRIME vagy MP-860 MATIGRIP ECO terméket kell felhordani.

Felhordás

Az MM-430 MORTAR 10-et folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. Az MM-430 MORTAR 10 simítóval vagy falazógéppel (habarcsszivattyúval) hordható fel.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 20–25 kg/m², a rétegvastagságtól függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke/Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5–6 liter víz / 25 kg
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Nedves habarcs térfogatsűrűsége (EN 1015-6)	1800 kg/m ³
Száraz habarcs térfogatsűrűsége (EN 1015-10)	1600 kg/m ³
Minimális felhordási vastagság falon	Legfeljebb 10 mm
Minimális felhordási vastagság mennyezeten	Legfeljebb 7–8 mm
Nyomószilárdság (EN 1015-11)	5 N/mm ²
Hajlító-húzószilárdság (EN 1015-11)	1,2 N/mm ²
Tűzzel szembeni viselkedés (EN 13501)	A1 osztály
Vízfelvétel (EN 998-1)	W0
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.