MATIS

www.matis-eu.com

MT-280 BASECOAT

Nagy teljesítményű ragasztóvakolat, kézi vagy gépi felhordásra tervezve.

CSOMAGOLÁS
25kg

FOGYASZTÁS
5.5-6.5 L/25kg

Leírás
Az MT-280 BASECOAT egy nagy teljesítményű ragasztóvakolat, amelyet kézi vagy gépi felhordásra terveztek.

Alkalmazási terület
-Alapozó rétegként alkalmazzák üvegszálas erősítőhálóval a homlokzati hőszigetelő táblákon, ideális alapfelületet biztosítva a rákövetkező vakolat felhordásához.

Aljzat-előkészítés
A táblákkal fedendő felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt a felület benedvesítése a felhordás előtt.

Application
Az MT-280 BASECOAT-ot folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. A keveréket körülbelül 5 percig pihentetni kell, majd röviden újra át kell keverni. Az MT-280 BASECOAT-ot sima simítóval kell felhordani, vakolatként legfeljebb 3–4 mm vastagságban. Ezután el kell helyezni az üvegszálas erősítőhálót, amelyet simítóval alaposan be kell ágyazni a friss alaprétegbe.

Végül a felületet el kell simítani, és a felesleges ragasztóanyagot el kell távolítani.

Anyagszükséglet
Anyagszükséglete 1,5–3 kg/m²/mm, a felülettől függően.

Megjegyzések
-Az MT-280 BASECOAT cementet tartalmaz, amely nedvességgel érintkezve lúgos oldatokat képez, ezért irritatív besorolású.
-Használat előtt kérjük, tanulmányozza a csomagoláson feltüntetett biztonságos felhasználásra és óvintézkedésekre vonatkozó útmutatásokat.

Tulajdonságok

EN 998-1 GP CS IV, W2

FIBER STRENGTH TECH

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.

Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke / Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5,5–6,5 liter víz / 25 kg
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Pot life (felhasználhatósági idő)	3 óra
Száraz habarcs térfogatsűrűsége	1,50 ± 0,10 kg/l
Nyomószilárdság (EN 1015-11)	≥ 20 N/mm² — CS IV osztály
Hajlító-húzószilárdság	≥ 3,5 N/mm²
Tapadás EPS-hez (28 nap) (EN 998-1)	≥ 0,10 N/mm² (EPS-törés)
Tapadási szilárdság betonhoz	1,00 N/mm²
Hővezető képesség (λ_{10}, száraz) (EN 998-1)	0,500 W/m·K, P = 50% esetén
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,2 kg/m²·min^{0,5} Wc2
Páraáteresztő képesség (μ) (EN 998-1)	≤ 15
Tűzzel szembeni viselkedés (EN 998-1)	A1
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.