MATIS

www.matis-eu.com

MT-730 GRATECH

Cementbázisú, polimerrel módosított, víztaszító vakolat.

CSOMAGOLÁS
25kg

KEVERÉSI ARÁNY
5.75-6.5 L/25kg

FOGYASZTÁS
2.4-2.8 kg/m²

Leírás
Az MT-730 GRATECH egy cementbázisú, polimerrel módosított és víztaszító vakolat.

Alkalmazási terület
-Olyan alapfelületeken való dekoratív bevonat kialakítására szolgál, ahol magas fokú rugalmasság és tapadás szükséges.
-A MATIS hőszigetelő rendszerekben dekoratív végső bevonatként alkalmazzák.

Aljzat-előkészítés
A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Az MT-730 GRATECH felületi tapadásának fokozásához használjon PG-551 PRIMER GRAFIATO alapozót.

Felhordás
Az MT-730 GRATECH-et folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. Az MT-730 GRATECH kézzel, simítóval vagy vakológéppel hordható fel. Ezt követően, miután kellőképpen megkötött, szivacsos glettvassal (dörzsölő fluval) kézzel lesimítható.

Anyagszükséglet
Az anyagszükséglet 2,4–2,8 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.

Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5,75–6,5 liter / 25 kg
Anyagszükséglet	2,4–2,8 kg/m²
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Megkötött habarcs keverékének sűrűsége	1400 ± 100 kg/m³
Tapadási szilárdság (EN 1015-12)	≥ 0,45 N/mm² / B
Nyomószilárdság / Osztály (EN 1015-11)	3,5–7,5 N/mm² – CS III
Kapilláris vízfelvétel (EN ISO 1062-3)	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Üzemi hőmérséklet-tartomány	(–30 °C) – (+80 °C)
Tűzzel szembeni viselkedés	Bs1d0
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.