

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER

Prémium szilikon homlokzatvakolat, felhasználásra kész, kivételesen víztaszító és kiemelkedően páraáteresztő.



CSOMAGOLÁS
25kg



FOGYASZTÁS
1mm - 2kg/m² | 1.5mm - 2.5kg/m² | 2mm - 3.3kg/m²

Leírás

Az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER egy prémium minőségű, szilikon, felhasználásra kész, kivételesen víztaszító és kiemelkedően páraáteresztő homlokzatvakolat. Kiváló rugalmasságot és kitűnő alapfelületi tapadást biztosít. Az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, megelőzi a repedések kialakulását, és alkalmazása után nem igényli a homlokzat festését.

Alkalmazási terület

- Vékony záróréteg kialakítására szolgál, fehér vagy színes, víztaszító felület létrehozásához.
- A MATIS hőszigetelő rendszerekben dekoratív végső bevonatként alkalmazzák.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmарadványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER felületi tapadásának fokozásához használjon PG-551 PRIMER GRAFIATO alapozót.

Felhordás

Az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER-t felhordás előtt alaposan össze kell keverni, lassú, körkörös mozdulatokkal, a levegő bezáródásának elkerülése érdekében.

Az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER kézzel, sima rozsdamentes acél simítóval, vagy vakológéppel hordható fel. Amíg a termék még friss (a felhordást követő 5–15 percen), az MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER-t műanyag simítóval kell megmunkálni (lesimítani/lehúzni).

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 1 mm vastagságnál 2 kg/m², 1,5 mm-nél 2,5 kg/m², 2 mm-nél pedig 3,3 kg/m², a felülettől függően.

Megjegyzések

- A vakolatban használt természetes adalékanyag enyhe színeltéréseket okozhat. Emiatt, az egyenletes színhatás elérése érdekében javasolt azonos gyártási tételből származó termékeket használni, vagy a különböző gyártási tételekből származó termékeket egymással összekeverni. Emellett a végleges színárnyalatot az alapfelület hőmérséklete és páratartalma is befolyásolhatja.
- Amíg még friss, a MT-750 óvni kell a magas hőmérséklettől, az esőtől és a fagytól.
- Használat előtt tanulmányozza a csomagoláson feltüntetett biztonságos felhasználásra és óvintézkedésekre vonatkozó útmutatásokat.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Paszta
Szín	Fehér
Tárolás	24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Sűrűség (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1,7–2,0 kg/l
Páraáteresztő képesség (EN ISO 7783-2, V2: közepes $0,14 \leq S_d < 1,4$ m)	V2
Vízáteresztő képesség (EN 1062-3, W3: alacsony $w < 0,1$ kg/m ² ·h ^{0,5})	W3
Tapadás (EN 1542)	$\geq 0,4$ MPa
Hővezető képesség (EN 1745)	$\lambda = 0,7$ W/(m·K)
Tűzzel szembeni viselkedés	B-s2,d0 (euroosztály)
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.